

# TECHNICKÝ LIST

## Asfaltová penetrácia SKALP

### Asfaltová penetrácia určená na penetráciu podkladu

**Popis produktu:** Asfaltová penetrácia SKALP je roztokom ropných bridlíc v špeciálne vybraných organických rozpúšťadlách. Vyznačuje sa vysokou zmáčacou a priepustnou schopnosťou a krátkou dobou schnutia. Hotová penetrácia sa ihneď nanáša na podklad, čím sa zvyšuje praktickosť a rovnako tak aj rýchlosť vykonávaných prác.

**Oblasť použitia:** Príprava (ošetrenie) podkladov pred aplikáciou nataviteľných, samolepiacich strešných a ďalších hydroizolačných materiálov na asfaltovej báze. Penetrácia je nevyhnutná na zaistenie pevného spoja hydroizolačných materiálov s poréznyimi, nerovnými a znečistenými povrchmi.

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Hmotnostný podiel neprchavých látok	%	minimálne 45-55
Doba schnutia pri 20°C	h	maximálne 12
Relatívna viskozita	s	20-50 na viskozimetre B3-246 s priemerom trysky

**Návod na použitie:** Pred aplikáciou je nevyhnutné penetráciu starostlivo premiešať. **Asfaltovú penetráciu SKALP** odporúčame nanášať na ošetrovaný povrch pomocou kefiiek alebo štetcov. Pri tomto spôsobe aplikácie je penetrácia vtieraná do povrchu, čím ho nasycuje a spevňuje, a tým zaisťuje pevné spojenie hydroizolačnej krycej vrstvy s podkladom. Pred nanosením penetrácie musí byť podklad zbavený prachu, nečistôt a mastných škvŕn. Pokiaľ je teplota vzduchu nižšia ako +5°C, penetráciu je pred aplikáciou potrebné ponechať v miestnosti, pri izbovej teplote, aspoň 24 hodín. Teplota vzduchu pri aplikácii nesmie byť nižšia ako -10°C.

**Spotreba:** Spotreba základného náteru je 0,25-0,35 l/m .  
1l náteru na 3,33m .

**Skladovanie:** Skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia pri teplote od -20°C do +30°C. Zaručená doba skladovateľnosti je 24 mesiacov.

**Doprava:** Produkty prepravované všetkými druhmi dopravy v krytých vozidlách v súlade s Pravidlami prepravy tovaru, ktoré orevádzkujú tento typ prepravy.

**Balenie:** Kovové vedrá 3l, 10l a 20l. Kovový sud 200l.